



chaux & enduits
St Astier
StA

....En Périgord.

CHAUSABLE NATUREL®

(Mortier de sous-enduit pour la restauration)

Mortier formulé à base de CHAUX NATURELLE PURE de SAINT-ASTIER, le CHAUSABLE***® est un sous-enduit spécialement conçu pour la restauration du bâti ancien. Il est aussi particulièrement adapté à la réalisation de sous-couches sur briques MONOMUR.

CONDITIONNEMENT :

Sac de 35kg, palette de 1T470 soit 42 sacs

CONSERVATION ET GARANTIE :

- 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

PRÉCAUTIONS CLIMATIQUES :

Entre 5 et 30°C

Par fortes chaleurs, humidifier les supports à refus la veille et les réhumidifier le jour de l'application et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.

SUPPORTS ADMISSIBLES :

- Tous supports anciens conformes au DTU 26.1 Chap.11 et le regarnissage des joints, y compris les supports briques creuses ou de type MONOMUR.
- Supports neufs : nous consulter.
- Sur supports lisses et non absorbants, ajouter une résine d'accrochage (0,7L par sac) ou réaliser un gobetis adjuvanté.
- Les supports seront propres, sains, dépoussiérés et humidifiés la veille et le jour de l'application.
- Les briques MONOMUR seront humidifiées le jour de l'application au fur et à mesure de l'avancement de la projection du CHAUSABLE® (15 à 20 minutes avant l'application).
- Dans le cas d'application sur coffre de volet roulant, ceux-ci devront être préparés conformément à leur avis technique.



CONSOMMATION :

- 1,8 à 1,9 kg/m² et par mm d'épaisseur.



M	E	R	U	C
4	3	2	4	4

Marquage C E

EN 998.1

Type : GP ; classe CS III

SCHÉMA DU MATÉRIEL



3 TROUS



Pression :
10 à 14 bars

Un C.C.T.P. plus détaillé est disponible à SAINT-ASTIER. DEMANDEZ-LE

PRÉPARATION DU MORTIER :

Malaxer en bétonnière ou machine à projeter pendant 3 à 5 minutes maximum en ajoutant 7 à 8 litres d'eau par sac.

ÉPAISSEUR et APPLICATION :

- De 1,5 cm à 10 cm maximum de façon ponctuelle.
- Au delà de 3 cm, prévoir la pose de grillage galvanisé et des joints de fonctionnement et de dilatation si nécessaire.
- Au delà de 10 cm, il faut reconstruire.

APPLICATION :

Par passes successives de 2 cm d'épaisseur avec attente de 48 heures minimum entre passes ; humidifier chaque passe avant l'application de la suivante.

➤ **NOTA :** Ce produit existe en version talochée (CHAUSABLE T®)

FINITIONS :

Produits conseillés : CHAUX PURE BLANCHE LC****®, TÉRÉCHAUX®, DÉCORCHAUX®, CHAUX COLORÉE® ou COLORCHAUSABLE®.
(voir fiche technique correspondante)

Attendre 7 jours le séchage complet du sous-enduit et en cas d'épaisseur supérieure à 20 mm, augmenter les temps de séchage de 7 jours par cm supplémentaire. Humidifier à refus la veille de l'application du produit de finition choisi.

ÉPAISSEUR DE LA FINITION :

- de 5 à 7 mm en fonction de l'aspect recherché.

chaux & enduits de St-Astier

GESA

24110 SAINT-ASTIER

Tél. 05 53 54 11 25 - Fax. 05 53 04 67 91

E-mail : cesa@c-e-s-a.fr Site internet : www.c-e-s-a.fr

Le Spécialiste des Chaux Naturelles