



chaux & enduits  
St Astier  
**StA**

...En Périgord.

# CROMEX TYROLIEN

Mortier coloré (prêt à l'emploi)

Le CROMEX TYROLIEN est un MORTIER DÉCORATIF, hydrofugé, il est destiné à la réalisation d'enduit de finition en "grain tyrolien" et aussi à la réalisation de joints de dalles en sol à l'extérieur ou à l'intérieur. Sur le marché depuis 1935, sa longévité témoigne de sa qualité.

## ► CONDITIONNEMENT :

Sac de 30kg, palette de 1T470 soit 49 sacs.

## ► CONSERVATION ET GARANTIE :

- 9 mois à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

## ► PRÉCAUTIONS CLIMATIQUES :

Utilisation entre 5 et 30°C.

Par fortes chaleurs, humidifier les supports à refus la veille et les réhumidifier le jour de l'application et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.

## ► CONSOMMATION :

- En enduit : 5 à 6,5 kg par m<sup>2</sup>
- En joint : De 1 à 5 kg au m<sup>2</sup> en fonction de la profondeur et de la largeur du joint et de la dimension des carreaux.

Ex : carreaux de 20 x 20  
largeur du joint 20 mm  
profondeur du joint 8 mm } 3,2 kg/m<sup>2</sup>



Marquage C E

EN 998.1

Type : CR ; classe CS IV

SCHÉMA DU MATÉRIEL



Un C.C.T.P. plus détaillé est disponible à SAINT-ASTIER. DEMANDEZ-LE

## ► UTILISATION EN ENDUIT DE FINITION :

Il s'applique en FINITION sur des parois assurant elles-mêmes l'étanchéité. Les sous-couches seront réalisées selon le DTU 26.1, elles seront saines, rugueuses et serrées. La finition ne pourra être appliquée que 7 jours après la réalisation du sous-enduit. Sur support béton et après préparation de celui-ci, rajouter dans le mortier de CROMEX une résine d'accrochage de type ACROFIX (0,7l par sac de 30Kg).

### PRÉPARATION DU MORTIER :

- Ajouter 6 à 7 litres d'eau propre par sac de 30 kg.
- Malaxer (3 à 5 minutes maximum) de préférence mécaniquement.
- Utiliser la gâchée complète.

### APPLICATION :

- À la tyrolienne, réaliser une première passe liquide et maigre, puis deux passes croisées.
  - Au pot de projection, appliquer 2 à 3 passes.
  - Pression : 0,8 bar.
  - Les quantités d'eau sont à ajuster et les pressions réglées en fonction de l'aspect final recherché (grains, couleur).
- Pour une finition grain écrasé, ne pas utiliser de truelle ou de taloche métallique.

## ► UTILISATION EN JOINT DE SOL :

Le mortier prêt à l'emploi CROMEX peut être utilisé en jointoiment de dallages au sol pour des carreaux en terre cuite, en pierre ou en grès émaillé.

A l'extérieur comme à l'intérieur pour des joints de 10 à 30 mm.

### PRÉPARATION DU MORTIER :

- Ajouter 4 à 5 litres d'eau propre par sac de 30 kg.
- Malaxer (3 à 5 minutes maximum) de préférence mécaniquement.

### APPLICATION :

Remplir le joint en une seule fois à l'aide d'une truelle "langue de chat" ou d'une poche à joint. Enlever le surplus avec une truelle et serrer les joints dès que le mortier commence à tirer.

### NETTOYAGE :

Nettoyer les dalles avec une éponge humide avant le durcissement complet des joints

chaux & enduits de St-Astier

**CESA**

24110 SAINT-ASTIER

Tél. 05 53 54 11 25 - Fax. 05 53 04 67 91

E-mail : cesa@c-e-s-a.fr Site internet : www.c-e-s-a.fr

*Le Spécialiste des Chaux Naturelles*