



# ÉCOLIANT®

HL 5 (EN 459.1)

La solution  
**ECONOMIQUE**  
et  
**ÉCOLOGIQUE**  
pour les sous-enduits et le hourdage



**C'est un liant à la Chaux Naturelle Pure de Saint-Astier, adjuvanté pour être mélangé sur chantier avec un sable. Il sert principalement à réaliser des sous-couches économiques et écologiques sur les maçonneries neuves de type "courantes" ou anciennes conformes au DTU 26.1 d'avril 2008.**

➤ **CONDITIONNEMENT :**

- Sac de 30 kg, palette de 1T500, soit 50 sacs

➤ **PRÉCAUTIONS CLIMATIQUES :**

- Utilisation entre 5°C et 30°C

➤ **CONSERVATION et GARANTIE :**


- 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

**ECONOMIQUE**

Rendement pour une épaisseur de 10 mm

**6 à 7 m<sup>2</sup> par sac**

contre 1,5 à 2 m<sup>2</sup> par sac pour un mortier prêt à l'emploi



**ÉCOLOGIQUE**

- A base de Chaux Naturelle Pure de Saint-Astier
- **Consommation moindre**  
→ Réduction des déchets sur chantier
- **4 à 5 fois plus de m<sup>2</sup> transportés**  
→ Économie d'énergie
- Utilisation des sables locaux

**▲ CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE**

➤ **HUMIDIFICATION DES SUPPORTS :**

- Supports blocs béton : humidifier la veille et le jour de l'application
- Supports briques et briques Monomur : humidifier 30 minutes maximum avant l'application soit au fur et à mesure de l'application.

➤ **PLANIMÉTRIE (DTU 26.1 AVRIL 2008) :**

- 1 cm à la règle de 20 centimètres
- 1,5 cm à la règle de 2 mètres

➤ **ÉPAISSEUR :**

- de 12 à 15 mm pour un support neuf.
- de 15 à 20 mm par couche sur support ancien.

➤ **FINITIONS POSSIBLES :** Après 7 jours d'attente minimum réaliser la finition en THERMOCROMEX®, MONO SAINT-ASTIER®, COLORCHAUSABLE®, ou en CHAUX de Saint-Astier.

➤ **HOUREDAGE :** Blocs béton, briques, pierres, dosage 1 sac pour 8 à 9 seaux de sable.

➤ **DOSAGE EN MACHINE À PROJETER :**



ÉCOLIANT® 30 kg



sable lavé 0/2 à 0/4

NOTA :  
Pour une 1<sup>er</sup> application prévoir un essai de convenance

chaux & enduits de St-Astier

**CESA**

24110 SAINT-ASTIER  
Tél. 05 53 54 11 25 - Fax. 05 53 04 67 91  
E-mail : cesa@c-e-s-a.fr Site internet : www.c-e-s-a.fr

**Le Spécialiste des Chaux Naturelles**