



chaux & enduits
St Astier
SIA

....En Périgord.

INTERCHAUBRIC®

(Revêtement mince pour l'intérieur)

L'INTERCHAUBRIC® est un REVÊTEMENT MINCE à base de Chaux Naturelle Pure de Saint-Astier servant de dressement et d'uniformisation pour des murs intérieurs neufs en Brique, Brique Monomur ou en Blocs de

Béton. Ayant un séchage rapide, il est destiné à être laissé tel quel ou à recevoir une peinture ou un badigeon, il pourra également être recouvert d'un papier peint ou d'une faïence.

CONDITIONNEMENT :

Sac de 25kg, palette de 1T400 soit 56 sacs

CONSERVATION ET GARANTIE :

- 6 mois à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

PRÉCAUTIONS CLIMATIQUES :

Entre 5 et 30°C. Humidifier les supports et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.

LIMITES D'EMPLOI :

- L'INTERCHAUBRIC® ne pourra pas être utilisé à l'extérieur.
- À l'intérieur sur des soubassements et des parois sujettes aux remontées d'eau capillaires son application est exclue.

CONSOMMATION ET RENDEMENT :

- 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur.
- Sur un support plan et pour 5 mm d'épaisseur on réalise environ 2,5 m² par sac.



Marquage C E

EN 998.1

Type : CR ; classe CS II

SCHÉMA DU MATÉRIEL



3 TROUS



Voir Nota



PRÉPARATION DES SUPPORTS :

- Ils doivent être légèrement humidifiés avant la mise en œuvre de l'INTERCHAUBRIC®.
- Si nécessaire les trous entre les briques seront rebouchés. Les briques cassées seront réparées 1 semaine au moins avant application de l'INTERCHAUBRIC® avec un mortier de BATICHAUX®.

PRÉPARATION DU MORTIER :

- Malaxer mécaniquement en ajoutant 7 à 8 litres d'eau propre par sac de 25 kg.

OUVRABILITÉ :

- Environ 1 heure en fonction des conditions climatiques.

MISE EN ŒUVRE EN UNE OU DEUX COUCHES :

- L'application se fera de préférence à la machine à enduire.
- L'épaisseur mise en œuvre sera de 5 à 15 mm en fonction des aspérités du support.
- Le dressement s'effectuera normalement à la lisseuse métallique.
- Le talochage sera réalisé 2 à 6 heures après l'application en fonction des températures.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS :

- Application d'un BADILITH® ou SIMILAIRE (demander notre C.C.T.P. Badigeon).
- Application d'un Stuc (demander notre C.C.T.P. Stuc).
- Pose d'un papier peint
- Pose de faïence (cuisine et salle de bain).

➤ **NOTA** : L'application manuelle d'INTERCHAUBRIC® est possible sur de petites surfaces.

chaux & enduits de St-Astier

CESA

24110 SAINT-ASTIER

Tél. 05 53 54 11 25 - Fax. 05 53 04 67 91

E-mail : cesa@c-e-s-a.fr Site internet : www.c-e-s-a.fr

Le Spécialiste des Chaux Naturelles