



PARCHAUX®

Revêtement mince pour la rénovation



Le **PARCHAUX®** est un **REVÊTEMENT MINCE** servant de dressement et d'uniformisation pour des façades extérieures peu exposées et peu dégradées ayant été réparées (enduites ou ré-enduites au plâtre ou plâtre/chaux) (DTU 26.1 Chapitre 12).

● CONDITIONNEMENT :

Sac de 30kg, palette de 1T470 soit 49 sacs

● CONSERVATION ET GARANTIE :

- 3 mois à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

● PRÉCAUTIONS CLIMATIQUES :

Entre 8 et 30°C

Par fortes chaleurs, humidifier les supports et maintenir cette humidité par pulvérisations modérées pendant 48 heures.

● SUPPORTS ADMISSIBLES ET LIMITES D'EMPLOI :

- Le Parchaux® s'applique uniquement sur les supports plâtres gros ou plâtre/chaux.
- Le Parchaux® ne pourra être utilisé sur des façades et pignons non protégés par une toiture importante sur les soubassements et les parois sujettes aux remontées capillaires, sur les surfaces horizontales démunies de protection supérieure, et sur toutes zones exposées aux ruissellements et au rejaillement de la pluie, et directement sur des parties bois ou métalliques.

● CONSOMMATION :

- 1,7 kg par m² et par mm d'épaisseur, soit en moyenne 10 kg pour une application en deux couches.

● PRÉPARATION DES SUPPORTS :

- L'intégralité des peintures recouvrant éventuellement la façade sera décapée chimiquement ou mécaniquement par ponçage au disque diamanté afin de retrouver partout le support d'origine plâtre ou plâtre/chaux. Dans le cas où des parties peintes ne pourraient être nettoyées, des essais d'arrachement du PARCHAUX® contenant une trame en fibre de verre (type ARMANET® GFN-108-Certification CSTB), devront être réalisés afin de vérifier la bonne adhérence de celui-ci au support. (temps d'attente avant arrachement : 7 jours).
- Un sondage général de la façade est nécessaire afin de repérer les endroits cloqués et non adhérents qui seront piochés jusqu'au support et les fissures qui seront ouvertes sur au moins 2 cm de large.



Boulevard Saint-Germain - Paris V^{ème}

SCHEMA DU MATERIEL



Les réparations seront réalisées :

Soit : avec un enduit plâtre (répondant à la norme NFB 12-301 PGM 1 N) qui pourra être additionné de chaux calcique CL 90-S (DÉCORCHAUX® de Saint-Astier ou similaire), suivant la nature du support.

Soit : conformément aux prescriptions du DTU 26.1 Chapitre 12.

- La façade ainsi réparée sera ensuite dépoussiérée et rincée à l'eau.
- Un temps de séchage de ces réparations sera observé avant la réalisation de l'enduit PARCHAUX® (respecter un délai de séchage de 48h minimum entre l'application du plâtre-chaux et l'application du PARCHAUX®).
- Le support sera humidifié la veille et le jour de l'application avant la mise en œuvre du PARCHAUX®.



PARCHAUX®

Revêtement mince pour la rénovation

● TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS :

- Sur les supports hétérogènes découverts après décapage, la pose par marouflage dans la première couche de PARCHAUX® d'une trame en fibre de verre (type ARMANET® GFN-108-Certification CSTB) est nécessaire. Les parties en bois devront être protégées par une feutrine et les pièces métalliques seront passivées (DTU 26.1 Chapitre 4) et protégées, si elles doivent être recouvertes. Elles seront ensuite enduites avec un mortier plâtre/chaux (DTU 26.1 Chapitre 12) ou avec un enduit plâtre (Norme NF 12-301 PGM 1 N).

Lorsque les surfaces à ragréer présentent des joints de rupture, ceux-ci devront être recréés au même endroit dans le PARCHAUX® par sciage et le rebouchage se fera au mastic acrylique coloré ou non.

● PRÉPARATION DU MÉLANGE ET OUVRABILITÉ :

- Malaxer manuellement ou mécaniquement en ajoutant 6 à 7 litres d'eau par sac.

- Ouvrabilité : 15 à 30 minutes en fonction des conditions climatiques.



Boulevard Saint-Germain - Paris V^{ème}



Première passe en PARCHAUX

● MISE EN ŒUVRE EN UNE OU DEUX COUCHES :

(DTU 59.1 Chapitre 6)

- Pour les supports ayant subi peu de réparations ou seulement poncés, l'application d'une seule couche sera suffisante.

- La mise en œuvre s'effectuera normalement à la lisseuse métallique en une épaisseur de 2 à 3 mm.

- Sur des supports ayant subi des réparations importantes et (ou) la pose d'une trame de verre, une deuxième couche sera nécessaire, elle sera appliquée après un délai d'attente d'un jour.

● REVÊTEMENTS ASSOCIÉS CONSEILLÉS :

(DTU 26.1 Annexe 3)

- **Application d'un BADILIH® ou SIMILAIRE, demander notre CCTP BADIGEON**
N.B. : Dans le cas de réfection totale, demander notre CCTP base plâtre

● AUTRES UTILISATIONS :

Le PARCHAUX® peut-être utilisé pour réaliser des sous couches sur cloison de distributions et de doublages comme définies dans le DTU 20.1, article 4,3 et 4,5 - Cahier des clauses techniques).



Immeuble Boulevard Auguste Blanqui - Paris XIII^{ème}

● NOTA

- Dans le cas de réfection totale, demander notre C.C.T.P. "enduits sur support à base de plâtre"