



PARIS DÉCO®

(Enduit fin prêt à l'emploi pour la rénovation)

Le **PARIS DÉCO** est un **MORTIER PRÊT À L'EMPLOI** destiné à réaliser des finitions d'enduits, principalement talochées/lissées. Il est composé de **CHAUX NATURELLE PURE** de **SAINT-ASTIER**, de sable sélectionné (granulométrie maximale 0,76 mm), de charges minérales spécifiques et d'adjuvants. Il peut être appliqué manuellement ou en machine à projeter.



➔ CONDITIONNEMENT :

Sac de 25kg, palette de 1T400 soit 56 sacs.

➔ CONSERVATION ET GARANTIE :

- 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

➔ PRÉCAUTIONS CLIMATIQUES :

Températures d'utilisation entre 8 et 30°C
Par fortes chaleurs, humidifier les supports et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.

➔ SUPPORTS ADMISSIBLES :

- Tous supports conformes au DTU 26.1
- Les supports lisses et non absorbants : réaliser un gobetis.
- Les supports anciens à base de plâtre gros de construction : une sous-couche en Chaux de Saint-Astier ou en CHAUSABLE® sera obligatoirement réalisée (voir fiches, demander notre cahier de prescriptions techniques particulières).

➔ CONSOMMATION :

- 1,8 à 1,9 kg par m² et pour 1 mm d'épaisseur selon le type de finition.



2 av. Odilon Barrot - Maison Laffitte (78)

Marquage CE

EN 998.1

Type : GP ; classe CS I
Rétention d'eau : Moyenne

SCHÉMA DU MATÉRIEL



3 TROUS



Un Document Technique de Mise en Œuvre (DTMO) est disponible à CESA

➔ PRÉPARATION du MORTIER :

- Ajouter 4,5 à 5,5 litres d'eau par sac de 25 kg
- Temps de malaxage : 3 à 5 minutes.

➔ TRAVAUX D'ENDUIT :

- Réalisation de la finition talochée :

Solution N°1 : Appliquer une couche d'enduit d'une épaisseur de 5 mm maximum, dresser et talocher, égrener si nécessaire les particules de sable restantes par un brossage doux.

Solution N°2 : Appliquer une couche d'enduit de 10 mm d'épaisseur dressée. Laisser tirer 2 à 4 heures (en fonction des conditions climatiques).

Gratter l'enduit à la taloche à clous.

Talocher à la taloche éponge et égrener si nécessaire.

- Réalisation de la finition talochée-lissée :

Idem solution n°2. Lisser au platoir immédiatement après avoir taloché à la taloche éponge.

- Réalisation de la finition grattée :

Idem solution n°2 avant talochage

➔ FINITION TALOCHÉE, FRISÉE, LISSÉE :

Épaisseur continue de 5 mm maximum. Une note technique concernant cette finition est disponible à CESA.