



SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

CHAUX COLORÉE®

CHAUX FAIBLEMENT HYDRAULIQUE

LES + PRODUIT

- TRÈS MANIABLE ET ONCTUEUSE
- PERMET L'USAGE DE SABLE LOCAL
- ASPECT D'UN ENDUIT TRADITIONNEL
- PASSAGE EN MACHINE FACILE

30
KG



Label garantissant
la bonne qualité de l'air
(peu de COV)

HL
2

NORME
CHAUX
NF EN 459-1



DOMAINES D'UTILISATION

- > Enduit de finition
- > Rejointoiement
- > Enduit sur chanvre



REJOINTOIEMENT

PIERRES DURES, GALETS...	+ Sable 0/4	PIERRES SEMI TENDRES À TENDRES	+ Sable 0/4	BRIQUES DE PAREMENT	+ Sable 0/4
--------------------------	--------------	--------------------------------	--------------	---------------------	--------------

TRAVAUX D'ENDUITS (NF DTU 26.1)

APPLICATION MANUELLE ET POT DE PROJECTION*	GOBETIS	CORPS ENDUIT	FINITIONS	
	3 à 5 mm	10 à 20 mm	Grattée, broyée, recoupée (5 à 7 mm)	Talochée 5 mm max (uniquement manuel)
MAÇONNERIES ANCIENNES	TRADI 100® + LC***® + Sable 0/4	TRADI 100® + LC***® + Sable 0/4		
MAÇONNERIES NEUVES, BRIQUES** OU BLOCS	BATICHALUX® + Sable 0/4	TRADI 100® + LC***® + BATICHALUX®	+ Sable 0/2 ou 0/4	+ Sable 0/2
	+ + Sable 0/4	+ Sable 0/4		
CONSUMMATION DE CHAUX	2,5 kg / m ² pour 5 mm	3,5 à 5 kg / m ² pour 10 mm	5 à 5,5 kg / m ² pour 10 mm	
ATTENTE ENTRE LES COUCHES	2 jours		7 jours minimum	

*Pour l'application au pot de projection, il est possible de ne pas appliquer le gobetis et choisir le dosage le moins important en quantité de sable.

APPLICATION MÉCANIQUE (machine à projeter)	1 ^{re} COUCHE	FINITIONS	
	15 à 20 mm	Grattée, broyée, recoupée (5 à 7 mm)	Talochée 5 à 7 mm max (uniquement manuel)
MAÇONNERIES ANCIENNES	TRADI 100® + LC***® + Sable 0/4	+ Sable 0/2 ou 0/4	+ Sable 0/2
MAÇONNERIES NEUVES, BRIQUES** OU BLOCS R12 et R13	TRADIBLANC® + ÉCOLANT® + Sable 0/4		
CONSUMMATION DE CHAUX	5 à 6,5 kg / m ² pour 15 mm	5,5 à 6 kg / m ² pour 10 mm	
ATTENTE ENTRE LES COUCHES	7 jours minimum		

**Pour les enduits sur briques collées R12 et R13, nous consulter. Pour les supports classés R1, voir la fiche produit TÉRÉCHAUX®.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- > Pour la finition, consulter un technicien de Saint-Astier®.
- > Finition talochée et finie à l'éponge, d'une épaisseur maximum 5 mm. Pour la finition talochée éponge, ne pas utiliser de taloche en plastique.
- > Utilisation possible en finition grattée au dosage de 1 sac pour 7 seaux de sable sur un corps d'enduit en CHAUX TÉRÉCHAUX®.
- > **Quantité d'eau de gâchage** : en fonction de l'humidité du sable et du dosage.
- > **Des Documents Techniques de Mise en Œuvre (DTMO)** sont disponibles sur : www.saint-astier.com.

CONDITIONS CLIMATIQUES

- > Entre 8° C et 30° C.
- > Par fortes chaleurs, humidifier les supports la veille de l'application et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.

CONSERVATION / GARANTIE

9 mois à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans l'emballage d'origine, non ouvert. Responsabilité civile fabricant.

ÉQUIVALENCE		Sac de CHAUX COLORÉE® 30 Kg	=		Seaux de 10 litres
--------------------	--	---------------------------------------	---	--	--------------------

Retrouvez toutes les utilisations et les dosages du produit sur

www.saint-astier.com